

«СФК-20К» (ЭПИЛАМ®)

ПРОПИТКА ДЛЯ КАРТОНА, ДРЕВЕСИНЫ, ФАНЕРЫ, ДСП

(ТУ 2412-002-13868195-2012)

ОПИСАНИЕ

Тонкослойные покрытия «СФК-20К» (ЭПИЛАМ®) предназначено для обработки (пропитки) картона, фанеры, ДСП, древесины, ламината, с помощью легконаносимых модификаторов поверхности, придавая обработанным изделиям водоотталкивающие, влагостойкие, гнилостойкие, грибостойкие и огнестойкие характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пропитка для картона
- Пропитка для фанеры
- Пропитка для ДСП
- Пропитка для древесины
- Пропитка бумаги
- Пропитка для ламината

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится при широком диапазоне температур (0 до +45), способом пульверизации, смазывания, погружения (окунания), смачивания, спринцевания, плюсования, инкапсуляции, кистью или валиком. Композиция готовая к применению. Перед нанесением поверхность рекомендуется очистить.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Для определения наличия покрытия на обработанную поверхность поместить каплю масла или воды диаметром 1,5-3,0 мм и замерить краевой угол. Если краевой угол не менее 45°, то на поверхности есть покрытие. Также эффективным способом контроля является использование современных способов измерения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создается покрытие длительного действия с мономолекулярным слоем
- Не взрывоопасен
- Низкая токсичность
- Не является ОПВ, канцерогенами
- Имеется паспорт безопасности

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Имеется патент
Имеется СГР
Имеется паспорт безопасности
Имеется Заключение Минобороны
Имеется сертификат соответствия
Товарный знак зарегистрирован

ЦВЕТ

- Прозрачный (зависит от поверхности)
- Сине-зеленый (или другой на выбор)

ТОЛЩИНА



Ультратонкое (тонкослойное) покрытие,

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца от даты изготовления при температуре не выше +40°С в оригинальной таре.

ФАСОВКА

20кг, 200кг



МОДИФИКАЦИИ «ЭПИЛАМ СФК-20К»

СФК-20К1	ПРОПИТКА, влагостойкая для склеивания/ламинирования
СФК-20К2	ПРОПИТКА, биоцидная
СФК-20К3	ПРОПИТКА, антистатическая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области деревообрабатывающей промышленности
Длина частиц пропитки	До 1 мкм
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
Норма расхода 1 кг Количество слоев	на 12...16м.кв (в среднем) однослойное
Время высыхания Время отверждения	До 30 минут До 120 минут
Температура нанесения:	-20°C ... +40°C
Средство для удаления отложений	Очиститель «Флуора-А1»

Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ СФК-20К	Картон
	Фанера
	ДСП
	Древесина
	Ламинат

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием композиции пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Эпилам Epilam, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2021. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com info@epilam.ru

