

«СФК-20К1» (ЭПИЛАМ®)


ПРОПИТКА ДЛЯ ЛАМИНАТА, КАРТОНА, ДРЕВЕСИНЫ, ФАНЕРЫ, ДСП

(ТУ 2412-002-13868195-2012)



ОПИСАНИЕ

Пропитка «СФК-20К1» (ЭПИЛАМ®) и модификации СФК-20К11...14 предназначены для обработки (пропитки) ламината (замков), картона, фанеры, ДСП, древесины, с помощью автоматизированного или ручного способа нанесения. Пропитка создана на основе легконаносимых модификаторов поверхности, придавая обработанной поверхности водоотталкивающие, влагостойкие, гнилостойкие, грибостойкие, износостойкие и огнестойкие характеристики.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Пропитка для замков ламината, паркет
- Пропитка для картона
- Пропитка для фанеры
- Пропитка для ДСП
- Пропитка для древесины
- Пропитка бумаги



ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится при широком диапазоне температур (0 до +45), автоматическим или ручным способами пульверизации, орошения, смазывания, погружения (окунания), смачивания, спринцевания, плюсования, инкапсуляции, кистью или валиком. Композиция готовая к применению. Способы растворения в воде или органических растворителях конкретной модификации следует уточнить у производителя.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Для определения наличия покрытия на обработанную поверхность поместить каплю масла или воды диаметром 1,5-3,0 мм и замерить краевой угол. Если краевой угол не менее 45°, то на поверхности есть покрытие. Также эффективным способом контроля является использование современных способов измерения.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создается покрытие длительного действия с мономолекулярным слоем
- Не взрывоопасен
- Низкая токсичность
- Не является ОРВ, канцерогенами
- Имеется паспорт безопасности

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Имеется патент
Имеется СГР
Имеется паспорт безопасности
Имеется Заключение Минобороны
Имеется сертификат соответствия
Товарный знак зарегистрирован

ЦВЕТ

- Прозрачный (зависит от поверхности)
- Сине-зеленый (бирюзовый или другой по заказу)

ТОЛЩИНА

Ультратонкое (тонкослойное) покрытие,

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца от даты изготовления при температуре не выше +40°C в оригинальной таре.

ФАСОВКА

20кг, 200кг



МОДИФИКАЦИИ «ЭПИЛАМ СФК-20К1»

СФК-20К1	ПРОПИТКА, водоотталкивающая, влагостойкая, Less Rippling
СФК-20К11	ПРОПИТКА влаго-износостойкая, на основе растворителей
СФК-20К12	ПРОПИТКА влаго-износостойкая, на водорастворимой основе
СФК-20К13	ПРОПИТКА влаго-износо-погодостойкая
СФК-20К14	ПРОПИТКА влаго-износо-огнестойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области деревообрабатывающей промышленности
Длина частиц пропитки	До 1 мкм
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
Норма расхода 1 кг Количество слоев	на 12...16м.кв (в среднем) однослойное
Время высыхания Время отверждения	До 20 минут До 40 минут
Температура нанесения:	-5°C ... +45°C
Средство для удаления отложений	Очиститель «Флуора-А3»

Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ СФК-20К1	Ламинат, паркет,
	Картон
	Фанера
	Древесина, изделия
	ДСП

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием композиции пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Эпилам Epilam, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2021. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com info@epilam.ru

