

«СФК-20Т» (ЭПИЛАМ®) ПРОПИТКА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ, КОЖИ, СИНТЕТИКИ

ТУ 2412-002-13868195-2014

ОПИСАНИЕ




Тонкослойная однокомпонентная пропитка «СФК-20Т» (ЭПИЛАМ®) предназначена для обработки (пропитки) ткани, текстильных материалов, кожи, замша, синтетических материалов для придания гидрофобных (водоотталкивающих) свойств. Дополнительно придает легкость очистки, грязеотталкивание и незначительную био- огнестойкость.

Однокомпонентный концентрат на основе фторированных и кремнийорганических смол, растворителей и функциональных добавок.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Пропитка для текстиля
- Пропитка для кожи
- Пропитка для замша
- Пропитка для кашемира
- Пропитка для синтетики



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится при широком диапазоне температур (от -5 до +45), способом пульверизации, смазывания, смачивания, пропитывания, орошения, погружения (окунания) общепромышленными и доступными способами (вальцевание и т.д.). Композиция представляет собой концентрат, норма разбавления в органических растворителях – до 5%.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Для определения наличия пропиточного слоя, покрытия на пропитанную/обработанную поверхность через несколько часов после нанесения (5+) нанести капли воды диаметром 1,5-3,0 мм и замерить краевой угол или сравнить с необработанной поверхностью. Если краевой угол не менее 45°, то на поверхности есть покрытие. Также эффективным способом контроля является использование современных способов измерения угла смачивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создается водоотталкивающее покрытие длительного действия
- Не взрывоопасен
- Низкая токсичность
- Не является ОРВ, канцерогенами
- Имеется паспорт безопасности

ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Имеется патент
Имеется СГР
Имеется паспорт безопасности
Имеется Заключение Минобороны
Имеется сертификат соответствия
Товарный знак зарегистрирован

ЦВЕТ

- Прозрачный (зависит от поверхности)

ТОЛЩИНА

Ультратонкое (тонкослойное) покрытие, пропитка

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца от даты изготовления при температуре не выше +40°C в оригинальной таре.

ФАСОВКА

20кг, 200кг

МОДИФИКАЦИИ «ЭПИЛАМ СФК-20Т»

СФК-20Т1	ПРОПИТКА
СФК-20Т2	ПРОПИТКА, синяя
СФК-20Т3	ПРОПИТКА, огнестойкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области текстильной промышленности и ухода
Длина частиц пропитки	До 1 мкм
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
Норма разбавления в растворителях	≤5%
Время высыхания Время отверждения	До 30 минут Более 5 часов
Температура нанесения:	-20°C ... +40°C
Средство для удаления отложений	Очиститель «Флуора-А»

Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ СФК-20Т	Текстиль
	Кожаные материалы, экокожа
	Замшевые материалы и изделия
	Синтетические материалы: ПВХ, полиэстер, полиамид
	Кашемир, шелк

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием композиции пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Эпилам Epilam, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2024. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-100 61 27

www.epilam.com info@epilam.ru

